



# RIFLESSI

Матовая краска для внутренних стеновых поверхностей и потолков.  
Предельное значение ЕС для этого продукта (кат. ВА/н): 30 гр/л (2010).  
Максимальное содержание ЛОС в продукте RIFLESSI - 0,5 гр/л.

Тех. описание I-54

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Декоративная штукатурка на основе чистой гашеной извести длительной выдержки, натуральных наполнителей и непленкообразующих порошковых добавок. Классическая отделка для декорирования интерьеров, которая может использоваться также и для наружных работ. Устойчива к воздействию плесени, грибов и бактерий.

## ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны выстояться, быть прочными, чистыми и сухими. В случае необходимости использовать соответствующие продукты для ремонта и/или выравнивания поверхности.

**ГРУНТОВОЧНЫЙ СЛОЙ:** при окраске новых стеновых поверхностей и/или в случае, если грунтовочный слой неровен или неоднороден, рекомендуется использовать подготовительную грунтовку/пигментированный акриловый фиксатив IMPRONTE BASIC, который проникает во все типы стеновых поверхностей, придает поверхностям равномерную впитывающую способность и обеспечивает отличное сцепление отделочных продуктов в поверхность.

После полного высыхания продукта (12 часов) нанести один или два слоя IMPRONTE MID.

В случае, если поверхность уже окрашена, и старая краска обладает хорошим сцеплением, нанести непосредственно два слоя IMPRONTE MID, с интервалом для межслойной сушки в 6/8 часов.

### ОТДЕЛКА

Продукт RIFLESSI готов к использованию.

При помощи ЗАТИПКИ RIFLESSI нанести два слоя продукта, с интервалом для межслойной сушки в 6 часов, для получения совершенно гладкой поверхности. По прошествии как минимум 6 часов при помощи той же ЗАТИПКИ RIFLESSI нанести отделочный слой, делая перекрестные неодинаковые мазки, с нахлестом одного мазка на другой. Подождать несколько минут, затем отполировать поверхность, пройдясь по ней несколько раз ЗАТИПКОЙ RIFLESSI. Эстетический эффект, рисунок и глянец поверхности зависят от способа нанесения продукта, а также от вкуса и способностей мастера.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже +5°C.

Не наносить на теплые или обращенные к солнцу поверхности и при относительной влажности выше 80%. Хранить в плотно закрытых банках при температуре от +5°C до +35°C.

При нанесении продукта защищать глаза, в случае попадания продукта в глаза немедленно промыть их большим количеством воды.

Для наружных работ использовать исключительно цвета, полученные при помощи красителей на минеральной основе.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 20°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 70%

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТЕОР.РАСХОД НА ОДИН СЛОЙ (м <sup>2</sup> /л)	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС (кг/л)	ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ НА ОБЪЕМ (%)	ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА	ЦВЕТА
		1,6	1.55	-	ГЛЯНЦЕВЫЙ

НАНЕСЕНИЕ	РАСТВОРИТЕЛЬ	ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	ATTREZZI PER L'APPLICAZIONE		
		ВОДА (ПРОДУКТ ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ)	ВОДА	ЗАТИПКА RIFLESSI	

СВОЙСТВА	ВЫСЫХАНИЕ НА ОТЛИП	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	ПОВТОРНАЯ ОКРАСКА	НАРУЖНЫЕ/ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ	СРОК ХРАНЕНИЯ
		5 - 6 ЧАСОВ	24 ЧАСА	6 ЧАСОВ	ДА/ДА

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

J COLORS S.p.A

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лайнатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114 -  
www.tattoovernici.it